

URSA GLASSWOOL Produktdatenblatt

URSA Spannfalz SF 38



CE MW-EN13162-T2-DS(T+)-MU1-AFr5
0672-CPD-51140.02.01

URSA Spannfalze SF 38 sind unkaschierte, diffusionsoffene, nicht brennbare Filze aus Glaswolle mit oberseitiger Markierung als Schneidehilfe.

Anwendungsgebiete:

- Zwischensparrendämmung; zweischaliges Dach; nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
- Dämmung in Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt; Dämmung unter Deckungen
- Innendämmung der abgehängten Decke
- Keine Druckbelastbarkeit



Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Anwendungstyp	MW-WL		ÖNORM B 6000
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (λ_D)	0,038	W/(m · K)	ÖNORM EN 13162
Brandverhalten Euro-Klasse	A1 (nicht brennbar)		ÖNORM EN 13501-1
Wasserdampfdiffusion	MU1		ÖNORM EN 12086
Dickentoleranzklasse	T2		ÖNORM EN 13162
Strömungswiderstand	≥ 5 (AFr5)	kPa · s/m ²	ÖNORM EN 29053

Dicke	100	120	140	160	180	200	220	240	mm
Breite	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	mm
Länge	7.000	6.000	5.000	4.500	4.000	3.500	3.200	3.000	mm

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

URSA Glaswolle-Dämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich, können ohne zusätzliche Arbeitsschutzmaßnahmen verarbeitet werden und sind mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ gekennzeichnet.

Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Teil 1, Abschnitt 4 (Ausgabe 05/2002) zu beachten, im Wesentlichen folgende:

- Verschmutzung der Arbeitsstätten so gering wie möglich halten (z.B. Sorgfältiger Umgang mit Produkten und Abfallstücken)
- Locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung und ggf. geeignete Handschuhe tragen
- Bei empfindlicher Haut geeignete Schutzcreme oder Lotion benutzen (Empfehlung: erst nach Abwaschen des Staubs)
- Bei starker Staubentwicklung oder Überkopfarbeiten geeignete Schutzbrille tragen
- Nach Beendigung der Arbeiten Staub abwaschen



Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrung wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wenn Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung:
URSA Dämmsysteme Austria GmbH
Lemböckgasse 49/C/Top C1-1, 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1/86 55 766-0
Fax +43 (0) 1/86 55 766-91
office-at@uralita.com, www.ursa.at

März 2015

